HEAT TREATING METHOD FOR SUBSTRATE FOR GALLIUM ARSENIDE INTEGRATED CIRCUIT

Patent number:

JP62265717

Publication date:

1987-11-18

Inventor:

MIYAZAWA SHINTARO; HIUGA FUMIAKI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

H01L21/265; H01L21/324; H01L21/02; (IPC1-7):

H01L21/265; H01L21/324


- european:

Application number: JP19860109149 19860513 Priority number(s): JP19860109149 19860513

Report a data error here

Abstract of JP62265717

PURPOSE: To obtain a substrate for an integrated circuit having an electrically active layer including better uniformity by secondly heat treating a substrate made of gallium arsenide at high temperature for a short time under the condition that arsenic cavity in an ion implanted layer formed after firstly heat treating the substrate at high temperature for a long time is not increased. CONSTITUTION:A crystal ingot 1 is heat treated at high temperature for a long time, then cut, and polished to form wafers 2, and the wafers 2 are then heat treated in this state at high temperature for a long time. When the wafers 2 are implanted with Si ions 3 and annealed to activate the ions, an SiO2 film 5 is bonded by a proper method, such as a vapor growing method for the purpose of increasing Ga cavity density VGa on a substrate, i.e., in an ion implanted layer 4, annealed at 800 deg.C for approx. 15 min. After annealing, the film 5 is removed. An integrated circuit of FETs is formed of a substrate 6 for the integrated circuit formed in this manner.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Best Available Copy

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62265717

PUBLICATION DATE

18-11-87

APPLICATION DATE

13-05-86

APPLICATION NUMBER

61109149

APPLICANT: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>;

INVENTOR: HIUGA FUMIAKI;

INT.CL.


H01L 21/265 H01L 21/324

TITLE

: HEAT TREATING METHOD FOR

SUBSTRATE FOR GALLIUM

ARSENIDE INTEGRATED CIRCUIT



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a substrate for an integrated circuit having an electrically active layer including better uniformity by secondly heat treating a substrate made of gallium arsenide at high temperature for a short time under the condition that arsenic cavity in an ion implanted layer formed after firstly heat treating the substrate at high temperature for a long time is not increased.

> CONSTITUTION: A crystal ingot 1 is heat treated at high temperature for a long time, then cut, and polished to form wafers 2, and the wafers 2 are then heat treated in this state at high temperature for a long time. When the wafers 2 are implanted with Si ions 3 and annealed to activate the ions, an SiO₂ film 5 is bonded by a proper method, such as a vapor growing method for the purpose of increasing Ga cavity density VGa on a substrate, i.e., in an ion implanted layer 4, annealed at 800°C for approx. 15 min. After annealing, the film 5 is removed. An integrated circuit of FETs is formed of a substrate 6 for the integrated circuit formed in this manner.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

Best Available Copy



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

N° d'enregistrement national

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche FA 665744 FR 0505091

DOCL	IMENTS CONSIDÉRÉS COMME	PERTINENTS	Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'iNPi
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas des parties pertinentes	de besoin,		
X	US 6 607 969 B1 (KUB FRANC 19 août 2003 (2003-08-19) * colonne 5, ligne 44-53 * * colonne 7, ligne 11-21 *	IS J ET AL)	1-6, 12-16	H01L21/20 H01L21/265
A	* colonne 7, ligne 11-21 *		7–11	
x	US 6 323 108 B1 (KUB FRANC) 27 novembre 2001 (2001-11-2) * colonne 5, ligne 8-10 * * revendications 1,3 *		1-6, 12-14	
٩.	* revenuecations 1,3 *		7-11,15, 16	
A	DI CIOCCIO L., JALAGUIER E: "III-V layer transfer onto applications"		1-16	
A	PHYSICA STATUS SOLIDI A, vol. 202, no. 4, mars 2005 pages 509-515, XP002345962 * le document en entier * PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 150 (E-606), 10 mai 1988 (1988-05-10) & JP 62 265717 A (NIPPON TE CORP <ntt>), 18 novembre 19 * abrégé *</ntt>	LEGR & TELEPH	1-16	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7) HO1L
		achèvement de la recherche 1 septembre 2005	Ekou	Examinateur É, A
X : partic Y : partic autre A : amèr O : divul	LITÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS culièrement pertinent à lui seul culièrement pertinent en combinaison avec un document de la même catégorie palan technologique gation non-écrite ment intercalaire	T : théorie ou principe E : document de breve à la date de dépôt de dépôt ou qu'à u D : cité dans la demar L : cité pour d'autres n	à la base de l'im et bénéficiant d'u et qui n'a été put ne date postérieu de aisons	vention ne date antérieure slié qu'à cette date ure.

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

()

1

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0505091 FA 665744

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date d2 1-09-2005

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 6607969	B1	19-08-2003	AUCUN	
US 6323108	B1	27-11-2001	AUCUN	
JP 62265717	Α	18-11-1987	AUCUN	

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-4013

@Int_Cl_4

識別記号 广内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月9日

H 01 L 21/02 21/18 21/304 7454-5F 7739-5F

7739-5F Z-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 基板の形成方法

②特 願 昭62-158905

愛出 願 昭62(1987)6月26日

 砂発 明 者 伊 沢

 砂発 明 者 佐 藤

伸 幸 弘 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

卯出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

砂代 理 人 弁理士 志賀 富士弥

明細言

1. 発明の名称

基板の形成方法

2. 特許請求の範囲

2枚の基板を重ね合わせて接着する基板の形成 方法において、

上記それぞれの基板の接着面を凸面が直交また は略直交もしくは角度を有して対向するよう湾曲

次に上記対向した凸面同志を接触した後、上記 湾曲を平面に戻して接着することを特徴とする基 板の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、2枚の半導体基板あるいは半導体基板とガラス基板などを接着別なしに接着して基板を形成する場合とか、一般の2枚基板を接着別で貼り合わせて基板を形成する場合において、未接着部が生じないようにした基板の形成方法に関する。

[発明の概要]

本発明は、2枚の基板を重ね合わせて接着する 基板の形成方法において、

上記それぞれの基板の接着面を凸面が直交または略直交もしくは角度を有して対向するよう湾曲し、次に上記対向した凸面同志を接触した後、上記湾曲を平面に戻して接着し、点接触状態から、放射状に接触が拡がるようにすることにより、

接着面に未接着箇所が生じないようにしたものである。

[従来の技術]

従来より、2枚の半導体基板を取ね合わせて熱 処理を施すことにより接着剤なしに接着を行う半 導体基板の形成方法が知られている。例えば、特 開昭60-121776号公報および特開昭60 -121777号公報におけるシリコン結晶体の 接合方法にすでに見られ、また、本出願人が先に 出願した特願昭61-173268号においても、

特開昭64-4013(2)

電界効果トランジスタ、バイポーラトランジスタ、 電荷転送業子、固体撮影業子等に使用するゲッタ リング領域を具備するウエハを2枚のウエハの加 熱接着により形成する手段が提案されている。し かし、上記従来の技術のいずれにおいても2枚の 半専体基板の貼り合わ時において、いかに接着界 面を密着させてポイド(空孔)を生じないように するかが課題となっていた。

第3図(イ)、(ロ)、(ハ)、(二)は上記接着界面にボイドを生じさせないための従来の2 枚のウエハの接着方法の説明図である。この方法は、(イ)の接着前の側面図に示すように一方のウエハ100をU字形状にそらせてその凸面を他方の平面状のウエハ101に接触させ、(ロ)の透視平面図に示すように、直線状の最初の接触位置102からウエハ100の反りを平面状態に戻して接着を矢示のように辺部方向に進行させてポイドの発生を防止したものである。

[発明が解決しようとする問題点]

上記それぞれの基板の接着面を凸面が直交また は略直交もしくは角度を有して対向するよう湾曲 し、

次に上記対向した凸面同志を接触した後、上記 湾曲を平而に戻して接着することを特徴とする。

[作用]

本発明は、接触の初期に中心付近において点接触となる。この点接触状態から、それぞれの基板の湾曲を平面に戻して行くと、接着界面は中心付近の接触点から放射状に拡がって、未接着箇所を排除する。

[実施例]

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1図(イ)、(ロ)は本発明の一実施例の初期接触を示す正面図(イ)と側面図(ロ)である。 本実施例は、2枚のウエハを重ね合わせて加熱接着することにより半導体基板を形成する場合に適 しかしながら、上記従来の技術における2枚のウエハの接着方法においても、完全にポイドを防止することができなかった。即ち、他方のウエハーの上が完全平面であれば最初の接触を線状接触とすることが可能であるが、完全平面ということはほとんど不可能であるため、第3図の(ハ)の平面図に示すように最初の接触が破線状接触103となり、(ニ)の断面図に示すように未接着値所(ポイド)104が生ずる成れがあった。

本発明は、上記問題点を解決するために創案されたもので、2枚の基板を重ね合わせて接着する 基板の形成方法において、未接着箇所が生じない ようにした基板の形成方法を提供することを目的 とする。

[問題点を解決するための手段]

上記の目的を違成するための本発明の基板の形 成方法の構成は、

2 枚の基板を重ね合わせて接着する基板の形成 方法において、

用したものである。まず、接着すべき円板状の2 枚のウエハーおよび2を用意し、夫々のウエハー 2に力を加えて、接着側面が凸面1a, 2aになるように、かつ、お互いの凸面1a, 2aが直交または略直交して対向するようにU字形状に湾曲変形させる。このとき、ウエハーとウエハ2の接着後の結晶方位を整合させたり、または整合しないようにする必要があれば、それを考慮した上で前記直交または略直交するU字形状に湾曲する。この湾曲は、例えば湾曲した曲面にバキュームで吸着するなどして材質に影響を与えない可能な範囲の変形を生じさせて行えば良い。

次に、U字形状に湾曲したウエハ 1.2の凸面 1 a.2 aを、互いに直交または略直交するように中心 A 付近で初期接触させる。すると、2 枚のウエハ 1.2 は、中心 A または中心 A 付近で点状に接触する。続いて、湾曲状態を解放し、ウエハ 1.2 を平面状態に戻して重ね合わせ、加熱接着を行う。このとき、補助的に湾曲した辺部を平面状態に戻しやすくするために押圧しても良い。

第2図(イ). (ロ)は本実施例の作用の説明 図である。ウエハ1.2が平面状態に戻されると き、(イ)の平面図に示すように、中心Aまた はその付近の点状接触位置から、放射状に接触部 分が拡かってゆき、空気などの周囲の気体が排除 されるので、2枚のウエハ1.2は互いに密着す る。このように密着して重ね合わせた後、例えば 1000でないし1100で程度で2時間ほど加 熱処理を施すことによって、(ロ)に示すように 接着界面に未接着箇所(ボイド)が生じることな く、2枚のウエハ1.2を接着することが可能に なる。

なお、本発明はウエハだけでなくガラスとウエハや他の材料同志の接着による基板の形成にも適用することが可能であり、また接着剤を使用して2枚の基板を接着し基板を形成する場合にも有効である。また、初期接触はU字形の凸面の直線方向を直交させるのが基本であるが、90℃からずれても本発明の目的が達成される。このように、本発明はその主旨に沿って種々に応用され、実施

[発明の効果]

態線を取り得るものである。

以上の説明で明らかなように、本発明の張板の 形成方法によれば、以下のような効果を奏する。 (1) 悲板の中心または略中心で点接触させ、そ こから周辺に向けて放射状に接触部を拡げるので、 密着させて接着することができ、未接着部分が発 生しない。

(2)従って、本発明による方法で形成した基板 を用いて各種半導体装置を製作すれば、欠陥品の 発生が迎えられ、製品の信頼性が向上する。


4. 図面の簡単な説明


第1図(イ). (ロ)は本発明の一実施例を示す正面図と側面図、第2図(イ). (ロ)は本実施例の作用の説明図、第3図(イ). (ロ). (ハ), (ニ)は従来技術の説明図である。


1.2…基板、Ia.2a…凸面。


代理人 志賀 富士 等












実施例の作用説明図

第 2 図

一実施例の正面図と側面図

第 | 図

特開昭64-4013(4)



従来技術の説明図 第3図